



TEST REPORT

우 31035 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136 충남테크노파크
종합지원센터 1202호

TEL (041)589-0010

FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAN-007984

접수 일자 : 2017년 12월 28일

대표자 : 염숙인, MONZELLA PAUL STANTON

시험완료일자 : 2018년 01월 17일

업체명 : 한국유에스티보랄(주)

주소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단4길 81

시료명 : 시트락 브랜드 올퍼티 에코 : 일반형

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
비휘발분	%	-	73	KS M 6010 : 2014
건조시간(두껍게 칠하는 것)	h	-	7	KS M 6010 : 2014
건조시간(얇게 칠하는 것)	h	-	3	KS M 6010 : 2014
저온안정성	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2014
용기내에서의 상태	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2014
연마용이성(두껍게 칠하는 것)	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2014
연마용이성(얇게 칠하는 것)	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2014
상도적합성(두껍게 칠하는 것)	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2014
상도적합성(얇게 칠하는 것)	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2014
부착강도(두껍게 칠하는 것)	N/cm ²	-	32.3	KS M 6010 : 2014
부착강도(얇게 칠하는 것)	N/cm ²	-	30.7	KS M 6010 : 2014

* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Im Eun Ju

작성자 : 임은주
E-mail: eunju1126611@ktr.or.kr

You Seok

기술책임자 : 유석
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2018년 01월 17일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code